



Galva Brite - Zincante chiaro

Rivestimento protettivo zinco-alluminio.

- A base zinco- alluminio, unisce alle proprietà anticorrosive dello zinco la brillantezza dell'alluminio.
- Resine ed additivi unite alla polvere micronizzata di zinco e alluminio creano una pellicola protettiva, flessibile, di lunga durata e con un aspetto lucido e brillante.
- Assicura ai metalli ferrosi un'ottima protezione dalla corrosione.
- Non sfilma, e non sbiadisce. Aderisce bene alle superfici metalliche.
- Non contiene piombo e cromo. Non contiene solventi clorurati. Il propellente dell'aerosol è Dimethiletero (DME) per garantire proprietà controllate di erogazione e formazione pellicola.
- Applicazioni: ritocco di carpenterie zincate a caldo (ha la stessa brillantezza iniziale e lo stesso invecchiamento causato dal tempo) inferriate e cancelli, macchinari agricoli e da costruzione, tubazioni e strutture in metallo, serbatoi gas.

Specifico per il ritocco di metalli trattati a bagno di zinco.



Caratteristiche tecniche

Aspetto	finitura alluminio lucido	
Tipo resina	alchidica modificata	
Tipo Pigmento	miscela di zinco (purezza 98%) e alluminio	
Peso specifico (@ 20 °C)		1,06
Flash point (solventi)		-4 °C
Copertura (30 micron , film asciutto)	circa 1,6 m2/aerosol (400 ml)	
Condizioni ambientali di applicazione		
Temperatura minima ambiente		10 °C
Temperatura minima superficie di applicazione		5 °C
Umidità relativa massima		85 %
Tempi di asciugamento		
- fuori polvere		30 min
- maneggiabilità		4 h
- indurimento completo	90% dell'indurimento dopo 7 giorno @ 23 °C	
Spessore del film raccomandato		30-40 micron
Diluente / pulitore	petrolio bianco, acetone	
Proprietà del film asciutto (35 micron su metallo sgrassato)		
Camera a nebbia salina (ASTM B 117)		100 h
Adesione su acciaio (ASTM D 3359)		GT= 0/1
Flessibilità (6 mm mandrel, visual)		superato
Resistenza ad alta temperatura (4 h @ 200 °C)		leggero ingiallimento
Resistenza a basse temperature		-30 °C
Durezza Persoz (dopo 72 h)		80 s

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C8902