



## Stucco metallico poliestere

**Stuccatura e riparazione di metallo, vetroresina, cemento, pietre, porcellana, legno, plastica.**

Per fori e fessure su metallo, vetroresina, cemento, pietra, legno.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Togliere ogni residuo di colle o pitture. Pulire a fondo le superfici e curare che siano sgrassate, asciutte e ruvide. Prelevare la quantità di stucco necessaria all'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene.

L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. La superficie è carteggiabile dopo 30 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora.

Impiegare attrezzi puliti per prelevare lo stucco dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.

Mani e oggetti si puliscono con acetone.



#### Confezioni e codici



Barattolo  
150 ml  
P00500



Barattolo  
375 ml - 630 gr  
P00510



Tubetto  
Catalizzatore  
10 gr  
P010



Tubetto  
Catalizzatore  
20 gr  
P050

