



INODORE

Sigillante acrilico

Bianco, grigio.

Alte prestazioni.

Alluminio, metalli, murature, legni, vetro, materie plastiche.

- **CFG SIGILLANTE ACRILICO** è un adesivo sigillante plasto-elastico monocomponente a base di resine acriliche, pronto all'uso. Sovraverniciabile con una vasta gamma di pitture e vernici.
- L'ottima adesione alle superfici porose rende **CFG SIGILLANTE ACRILICO** specifico per le applicazioni in edilizia. Forma una sigillatura ad alto allungamento (basso modulo) che rimane permanentemente elastica, ideale per tutti gli accoppiamenti soggetti a dilatazioni. Per interni ed esterni. Compatibile con supporti verniciati essendo prodotto privo di solventi.
- Resiste agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti (UV), mantiene inalterate le sue caratteristiche anche dopo anni di esposizione all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature (-30°C / +80°C).
- **CFG SIGILLANTE ACRILICO** aderisce a supporti porosi quali cemento, calcestruzzo, intonaci, gesso, alluminio, legno anche se umidi. Particolarmente valido per colmare spazi fino a 25 mm e stuccare fessure e piccole crepe in qualsiasi tipo di muratura. Perfetta tenuta d'acqua.
- **CFG SIGILLANTE ACRILICO** è indicato nella serramentistica per la sigillatura tra infissi o serramenti in legno, metallo o PVC e muratura o pietre naturali, per giunti tra pareti, pavimenti, scale, davanzali, pannelli di cartongesso, pannelli di tamponamento di prefabbricati.

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodotto Acrilico non reticolato (a 23 °C e 50% di umidità relativa) | |
| Consistenza | pastosa |
| Tempo formazione pelle | ca. 45 minuti |
| Temperatura di applicazione | +5°C ÷ +30°C |
| Velocità di reticolazione | 1 mm/giorno |
| Prodotto Acrilico reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa) | |
| Durezza Shore A (DIN 28339) | 30 |
| Resistenza alla temperatura | da -40 °C a +95 °C |
| Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, min 5 °C) | 12 mesi |
| Tossicità | nessuna |

Confezioni e codici

