

Frenafiletti extraforte

Massimo potere bloccante e sigillante.

- Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti.
- Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito.
- Alta resistenza meccanica.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
45 - 55 Nm	300 - 500 mPa.s	-50/ +150 °C	0,15 mm	Verde	Maneggiabilità: 10-20 min
40 - 50 Nm					Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.



Confezioni e codici



Flacone
10 ml
CA00302

Flacone
50 ml
CA00301

Flacone
250 ml
CA00303